

### Vridknutsstängsel HJL/HJF tät

Första siffran i beteckningen står för höjd i cm

Andra siffran står för antal horisontella trådar

Tredje siffran står för avståndet mellan vertikala trådar i cm

Lagerhålls HJL(2,5/1,9) X X X X X

Lagerhålls HJF(3,0/2,5)

Dessa nät tillverkas och lagerhålls med tråd med en brotthållfasthet på 695N/mm<sup>2</sup> på horisontaltrådar och 415N/mm<sup>2</sup> på vertikala trådar

mm	200-24-15	164-22-15	148-18-15	122-9-15	100-14-15
203,2					
190,5					
177,8					
165,1					
127,0					
127,0					
114,3					
114,3					
101,6					
101,6				122-9-15	
88,9					
88,9					
76,2					
63,5					
63,5					
50,8					
50,8					
50,8					
50,8					
50,8					
38,1					
38,1					
38,1					
38,1					
avstånd	200-24-15	164-22-15	148-18-15		100-14-15
mellan					
horisontella	Zinktjocklek:	3,0mm	2,5mm	2,0mm	
trådar					
i mm	g/m <sup>2</sup>	270	260	240	
	µ zink	38	36	34	

